



БЕТТОКОНТ LP55

ГРУНТ БЕТНОКОНТАКТ

- СОЗДАЕТ СТРУКТУРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ОСНОВАНИЕМ
- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 предназначен для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, плиточных клеев. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Невпитывающий бетон, старые масляные и алкидные покрытия, покрытия из керамической плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	розовый
Расход	450-500 г/м ²
Время высыхания	1,5-2 часа
Морозостойкость при хранении	не менее 5 циклов
Температура при нанесении	от +5°C до +30°C
Температура хранения	не ниже +5°C
Максимальная фракция	0,315 мм
Срок хранения	12 месяцев

450-500
г/м²

СВОЙСТВА

- Формирует структурную поверхность на гладких основаниях, улучшая сцепление наносимого материала с поверхностью.
- Применение грунта на гладких, слабовпитывающих основаниях увеличивает срок службы наносимых материалов.
- Морозостойкость при хранении 5 циклов позволяет выдерживать многократное циклическое замораживание и оттаивание без изменения свойств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения.

Проведение работ

Перед применением грунт следует перемешать. ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 наносится кистью, валиком, щеткой или щеткой на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. Повторное грунтование (при необходимости) и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта (не ранее чем через 1,5-2 часа).

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

Ограничения

Грунт не предназначен для обработки стальных и деревянных поверхностей.

